



ECO Stain Blocker Aqua

KRAFT

PAINTS

Οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα
για εσωτερική και εξωτερική χρήση



Ματ Οικολογικό μονωτικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύστασης εμποδίζει την μετανάστευση των στεγνών λεκέδων από νικοτίνη καπνό, παλιές υγρασίες μαρκαδόρους, καφέ χυμούς κτλ, στην επιφάνεια του τελικού επιχρίσματος. Ενισχύει την επιφάνεια την πρόσφυση, αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Συμβάλει στο ιδανικό φινιρίσμα της επιφάνειας λόγω του δουλεμάτος του και της μεγάλης καλυπτικής του ικανότητας μειώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο τις απαιτούμενες επιστρώσεις του τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ως μονωτικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων σε βαμμένες επιφάνειες, καθώς και σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες από σοβά γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και μπετόν. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία.

- » **Εξαιρετική ικανότητα μόνωσης λεκέδων**
- » **Υψηλή κάλυψη**
- » **Πολύ καλή πρόσφυση**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Ακρυλικά
Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,39Kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	57,0% (±3)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	95KU (±15)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15)
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<3,5 units
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<9,0 units
pH	8,0-9,5
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	87,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	1,5 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση*	9-12m ² /L
Πρόσφυση {ISO 4624}	2,3MPa
Αποκόλληση Cross-Cut {ISO 2409}	Class 0: Καμία αποκόλληση
Αντοχή στα αλκάλια {ISO 2812-4}	0: Καμία μεταβολή
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40μm (±5)

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΡΑΙΩΣΗ

0-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ

9-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, πινέλο,
πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



VOC CONTROL



Συνδεδετικά αστέρια A/η (Y)

- Οριακή τιμή: 30g/L (2010).
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L.





ECO Stain Blocker Aqua

Οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες:** εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Σε επιφάνειες με μούχλα:** αφαιρέστε τη μούχλα με το KRAFT MOLD BLOCKER. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν είναι λευκό και χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε το κατάλληλο τελικό προϊόν.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 6-8 ώρες. Σε περιπτώσεις πολύ λερωμένων επιφανειών συνίσταται η επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr